TECHNICAL DATA SHEET

Dekore: Honey Nature Oak | Smoked Brown Oak | Calm Earth Oak | Grey Oak | Light Grey Oak | Classic Light Oak | Pure Golden Oak | Warm Light Oak

	Eigenschaften	Standards	PUREtec MAX 70 EIR
Bodeneingeschaften	**Gesamtdicke**	EN ISO 24346	8mm
	Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1mm Kork
	Verschleißschicht	EN ISO 24340	0.7mm
	Oberfläche		Black Emerald Coating
	Struktur und Fuge		EIR+Deep Bevelled Edge
	Installationsmethoden / Velegeart		Uniclic Locking
	Nutzungsklasse	EN 10874 (of EN 16511)	23/34
Informationen zur Verpackung	**Plankengröße (L*B)**		1524mm*228mm
	Palettengröße (B*L*H)		1550*1000*1050mm
	Planken/Packung (Qm/Packung)		6 (2.08 m^2)
	Gewicht/Packung		17.24kg
	Packung/Palette		68
	m^2/Palette		141
	m^2/Container		1985
	Palette/Container		14
	Packung/Container		952
	Gesamtgewicht/Palette		1225kg
Verhalten bei Hitze	**Brandverhalten (CE)**	EN 13501-1	Bfl-S1
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0.107 W/(m·K)
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.073 (m^2·K)/W
	Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |0.5|mm
	Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27°C
Technische Merkmale	**Aufladungsspannung (CE)**	EN 14041	-
	Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS
	Rutschfestigkeit (Schiefe Ebene)	DIN 51130	R10
	Abriebfestigkeit	EN 15468, Annex A	> 7700 Umdr. (≥ 7000 Klasse 34)
	Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	Lange Seite: 2,4 kN/m, kurze Seite: 3,6 kN/m
	Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W, > 25000 Umdr.)
	Möbelfußtest	EN ISO 16581	Bestanden
	Mikrokratzbeständigkeit	DIN EN 16094	ΔR' = 1, MSR-B1
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	0.05mm
	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.05%
	Schalldämmung	EN ISO 717-2	-
	Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Aceton: Klasse 5 | Kaffee: Klasse 5 NaOH: Klasse 4 | H_2O_2: Klasse 5 Carbon Black Suspension: Klasse 5
	Stoßfestigkeit	EN 13329	-
Schädliche Stoffe	**Formaldehyde/VOC emissionen**	EN 717-1	E1 / VOC Frei
	Greenguard		Bestanden
	Phthalatefrei		Ja



05/02/2026

Impressum / Imprint