


## Caractéristiques du produit

Parquet MeisterParquet. longlife

## PD 400 | huilé nature



- a. Weartec Nature - surface huilée nature, prête à l'usage
- b. Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm
- c. Âme centrale HDF
- d. Contre-parement (placage épicéa nordique)

## Tests

Norme  
DIN/ENParquet  
MeisterParquet. longlife PD 400 | huilé nature

## Données générales sur la structure du produit

Type de revêtement :	Lame pour sol avec parement en bois noble
Epaisseur totale :	env. 13 mm
Dimensions utiles : (longueur x largeur)	2200 x 180 mm
Structure du produit :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Weartec Nature - surface huilée nature, prête à l'usage</li> <li>b. Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm</li> <li>c. Support HDF (env. 890 kg/m<sup>3</sup> ± 3%)</li> <li>d. Contre-parement (placage épicéa nordique)</li> </ul>

## Données techniques

Système de verrouillage :	MasterclicPlus	
Dfl-s1    Cfl-s1	Comportement au feu :	EN 13 501
		Dfl-s1 (normalement inflammable) avec pose flottante / Cfl-s1 (difficilement inflammable) avec collage en plein utilisant la colle UZIN MK 250 NOUVEAU
	Émissions de formaldehyde (E1 = 0,1 ppm) :	EN 717-1
	≤ 0,05 ppm	
	Sols chauffants :	
	Convient aux sols chauffés par circuits d'eau chaude. Un chauffage par le sol électrique est toujours approprié lorsqu'il peut être intégré à la chape ou à la dalle de béton et qu'il n'est donc pas posé sur la dalle comme une natte chauffante. Les boucles de chauffage   tuyaux   câbles doivent couvrir la surface de la pièce en totalité et non partiellement. Si les surfaces ne sont chauffées que partiellement, le revêtement de sol devra être équipé de joints de dilatation (rails éléments de système). La température maximum de surface ne doit pas excéder 29°C. La pose du sol sur des nattes chauffantes est possible uniquement avec un système autorégulant qui maintient la température de surface à 29°C. La pose ne peut être agréée dans tous les autres cas. Tous les types de bois sont adaptés à la pose flottante – le hêtre, le hêtre étuvé, l'érable canadien et l'érable européen peuvent présenter des interstices au chant du fait de leur comportement au gonflement et au retrait lié à la nature de l'essence.	
	Une fiche technique séparée est disponible pour la pose sur les constructions de sols refroidis.	
Résistance au passage de la chaleur :	EN 12 664	0,112 (m <sup>2</sup> K)/W; avec MEISTER-Silence 25 DB : 0,118 (m <sup>2</sup> K)/W
Conductivité thermique :	EN 12 664	0,116 W/(m*K)
	Réduction du bruit des pas :	
	ISO 140-8	
	avec MEISTER-Silence 25 DB : 17 dB	

## Données générales relatives à l'écologie, la pose et l'entretien

Ecolabel « Ange bleu » :	RAL-UZ 176	accordé ( à l'exception de Chêne fumé )
Elimination :		Chutes éliminables avec les ordures ménagères (p. ex. traitement thermique) Grandes quantités éliminables selon les règlements communaux (p. ex. élimination aux parcs de recyclage) Une récupération énergétique dans des usines autorisées est recommandée.
Nettoyage et entretien :		Nettoyage de fin de travaux/ nettoyage courant : Dr. Schutz-Premium Savon pour bois Soins d'entretien : Dr. Schutz-Premium huile d'entretien Nettoyage spécial : Dr. Schutz-Nettoyant intensif
Domaines d'application :		Le sol est idéal pour toutes les pièces d'habitation sèches, p. ex. séjours, chambres et les locaux commerciaux à usage modéré ou normal tels que chambres d'hôtel. Ce sol ne convient pas à une pose en milieu humide (salle de bains, sauna, etc.).
Conditions préalables à la pose :	DIN 18 356	Les supports doivent être prêts à la pose selon les règles de la profession, conformément aux références VOB, partie C, DIN 18 356 « Pose de parquets ». Le support doit être sec (humidité résiduelle mesurée avec un appareil CM : chape minérale max. 2%, chape anhydrite max. 0,5%), plan, solide et propre. Toute irrégularité de l'ordre de 3 mm/1er m et de 2 mm/m suivant doit par ailleurs faire l'objet d'un réagrément en référence à DIN 18 202, tableau 3, ligne 4. Se conformer aux instructions de pose jointes au produit.



[www.blauer-engel.de/UZ176](http://www.blauer-engel.de/UZ176)



MeisterWerke Schulte GmbH se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les matériaux et la construction dans la mesure où elles contribuent à améliorer la qualité.