

Caractéristiques du produit		Tolérances Exigences (EN 13329)	
Format	1285 x 194 x 8 mm	Équerrage de l'élément ($\leq 0,20$ mm)	$\leq 0,10$ mm
Unité	Carton: 10 lames / 2,493 m ² / 17,6 kg	Détermination de la rectitude des bords ($\leq 0,30$ mm)	$\leq 0,10$ mm/m
	Palette: 40 cartons / 99,72 m ² / 719 kg	Décalage des lames en largeur	± 2 mm
Garantie selon la stipulation Parador Usage privé: 15 années Usage commercial: 5 années		Affleurement superficiel	(moyenne $\leq 0,10$ mm) (max. $\leq 0,15$ mm)
			(moyenne $\leq 0,05$ mm) (max. $\leq 0,10$ mm)
Indications - pas de garantie pour une pose collée - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve		Joints entre les éléments assemblés	(moyenne $\leq 0,15$ mm) (max. $\leq 0,20$ mm)
		Planéité de l'élément	fw, concave $\leq 0,15$ % fw, convexe $\leq 0,20$ % fl, concave $\leq 0,50$ % fl, convexe $\leq 1,00$ %



Caractéristiques		
	Norme	Résultat
Nutzungs-kategorie 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 13329	Corridor, cuisine, salon, bureau au domicile
Nutzungs-kategorie 32 Mittelstark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 13329	Salles de classe, petit bureau, commerce
Abrasion	EN 13329, annexe E	AC 4 (≥ 4.000 tours Taber)
Résistance aux chocs (petite boule acier)	EN 17368	≥ 35 mm
Résistance aux chocs (grosse boule acier)	EN 13329, annexe H	≥ 750 mm
Comportement au feu	EN 13501-1	C _{s1}
Résistance au glissement	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
Résistance aux tâches	EN 438-2	groupe 1+2: degré 5 groupe 3: degré 4/5
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 438-2	degré 4
Résistance à la lumière	EN ISO 4892-2	Échelle de gris: degré ≥ 4
Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	modèle W, aucune modification visible
Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur	EN 12664	0,048 m ² *K/W
Effet d'un pied de meuble	EN ISO 16581	modèle 0, aucune modifications visibles
Résistance suite à charge constante	ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
Résistance connexion	ISO 24334	> 1 kN/m (côté long) > 2 kN/m (côté court)
Bruit d'impact	ISO 717-2	14 dB (à Akustik Protect 100)
Changement de dimension	EN 13329, annexe C	$\leq 0,9$ mm
Taux de gonflement	ISO 24336 (≤ 18 %)	Basic 400: ≤ 15 % Basic 400V: ≤ 13 %
	EN 13329, annexe D	$\geq 1,8$ N/mm ²
	EN 438	degré 4
	DIN 51130	Texture mate satinée: R10 / Texture bois: R9
		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Changement fait par:	QMB Parador	Nom du fichier:	PA_TDS_Laminat_Basic-400_FR_20211101
Date:	01.01.2014	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et sont toujours mises à jour. Cette version remplace toutes versions précédentes. Ce fichier est valable à partir du:			01.11.2021