

Biopavimento PURLINE | wineo 1500 | rotolo per installazione a incollo**wineo**

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

	chip ∞	wood ∞	fusion ∞
Formato	20 x 2 m	20 x 2 m	20 x 2 m
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²
Rotolo / m²	1 / 40 m ²	1 / 40 m ²	1 / 40 m ²
Rotoli / m² per pallet	6 / 240 m ²	6 / 240 m ²	6 / 240 m ²
Garanzia	30 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de		



Classificazioni			Struttura del prodotto	
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1	Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
	Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874	utilizzo molto intenso in aree commerciali		
	Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree industriali		
	Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A	Classe di utilizzo 34: ≥ 6 N Classe di utilizzo 43: ≥ 7 N	2	Strato di supporto ecuran, composto ad alte prestazioni
	Classificazione antiscivolo upi R 9729	GS 1		
	R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	3	Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	   www.blauer-engel.de/uz120   	
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7		
	Impronta residua EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm		
	Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 2 – nessun danno visibile		
	Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		
	Resistenza termica ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W		
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 4 dB		
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	$\leq 0,15\%$		
	Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm		
	REACH	privo di sostanze SVHC $\geq 0,1\%$		
	Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203		


www.blauer-engel.de/uz120


CERTIFIED BY SCS Global Services



Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 2101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**Note:**

- Riscaldamento a pavimento:
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.